

天纺标检测认证股份有限公司
国家服装质量监督检验中心(天津)



检验报告



第1页 共4页
Page 1 of 4

客户提供信息 Information Provided by Client	委托单位/地址 Applicant	广东医道医疗科技有限公司 Guangdong YIDAO Medical Technology Co.,Ltd 广东省东莞市横沥镇西聚路一巷1号2号楼302室 Room 302,Building 2,No.1,Aelly 1,Xiju Road, Hengli Town,Dongguan City,Guangdong Province, China				送样人: Contact
	生产单位/地址 Manufacturer	广东医道医疗科技有限公司 Guangdong YIDAO Medical Technology Co.,Ltd 广东省东莞市横沥镇西聚路一巷1号2号楼302室 Room 302,Building 2,No.1,Aelly 1,Xiju Road,Hengli Town,Dongguan City, Guangdong Province,China				电话: Tel. ---
	样品信息 Information of Submitted Sample	样品名称: Sample Name	KN95防护口罩 KN95 Protective Mask	商标: Trademark	YDHP	
		样品总数: Sample Count	47个 47Piece(s)	颜色: Colour	-----	
	号型规格: Size	-----	安全类别: Safety Category	-----		
	质量等级: Quality Grade	-----				
	产品款号或货号: Style No. or Order No.	-----				
样品描述 Test Part Description		1# 白色口罩 White Mask				
检验性质 Test Type	委托检验 Commission Test	样品受理日期 Date of Submission	2020-06-04	报告签发日期 Date of Checking	2020-06-13	
执行标准 Test Standards	GB 2626-2019 GB 2890-2009					
检验结论 Conclusion	检验结果及符合性见附页。 Test results and compliance refer to next page(s).					
检验单位盖章Stamp of Inspection Unit						
非标准检验方法说明 Non-standard Check Methods	-----				贴 样 Sample Attached	
检验结果的不确定度 Uncertainty of Result	-----					
备注 Remarks	客户要求过滤效率测试初始过滤效率, 所检项目按GB 2626-2019判定。 As per client's request that Filtration Efficiency is required to test only initial filtration efficiency,the tested items are judged according to the standard					



天纺标检测认证股份有限公司
国家服装质量监督检验中心(天津)



检验报告

CTTT-WT20014627

第2页 共4页
Page 2 of 4

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclusions	方法标准/备注 Test Method/Remarks
1#						
呼吸阻力 Respiratory Resistance	呼气阻力 Expiratory Resistance	Pa	≤210	未预处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 137 2: 135 预处理样品 Samples With Pretreatment: 1: 128 2: 121	符合 Pass	GB 2626-2019
	吸气阻力 Inspiratory Resistance	Pa	≤210	未预处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 146 2: 145 预处理样品 Samples With Pretreatment: 1: 135 2: 133		
可燃性 Flammability	续燃时间 Afterflame Time	s	≤5	0	符合 Pass	GB 2626-2019
外观检查 Appearance Inspection	样品表面 Surface of The Sample	---	按标准要求 As per standard requirement	+	符合 Pass	GB 2626-2019
	部件材料和结构 Component Material and Construction	---	按标准要求 As per standard requirement	+		
	部件经过温度湿度预处理后 The components after the temperature and humidity pretreatment	---	按标准要求 As per standard requirement	+		
	标识和制造商所提供的各种信息 Label and various information provided by manufacturer	---	按标准要求 As per standard requirement	+		
死腔 Dead Space	----	%	≤1	0.7	符合 Pass	GB 2626-2019

天纺标检测认证股份有限公司
国家服装质量监督检验中心(天津)



检验报告

第3页 共4页

Page 3 of 4

CTTT-WT20014627

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclu sions	方法标准/备注 Test Method/ Remarks
过滤效率(KN95) Filtration Efficiency	氯化钠颗粒物 NaCl Particle	%	≥95.0	初始过滤效率 Initial Filtration Efficiency: 未预处理样品 Samples Without Pretreatment: 1: 97.09 2: 96.83 3: 96.90 4: 97.07 5: 96.95 6: 97.03 7: 96.93 8: 96.81 9: 96.95 10: 96.88 11: 97.04 12: 97.02 13: 96.46 14: 96.62 15: 96.64 预处理样品 Samples With Pretreatment: 1: 97.06 2: 96.71 3: 97.76 4: 96.12 5: 95.76	符合 Pass	GB 2626-2019
视野 View	下方视野 View Blow	°	≥35	61	符合 Pass	GB 2890-2009
	双目视野 Binocular View	%	≥65	≥65		
头带 Head Harness	随弃式面罩 Disposable Facepiece	---	不应出现滑 脱、断裂。 Should not have slippage or breaking	10N负荷持续10秒, 头带未出 现滑脱、断裂 The head harness have no slippage or breaking for 10s under 10N loading	符合 Pass	GB 2626-2019

表中“+”表示符合标准要求, “X”表示不符合标准要求。

+ Meet the standard requirements, X Not Meet the standard requirements.

以下空白
Blank Part Below